

گزارش آزمون کشش Tension Test Report



کد فرم: FMT:RPEC/T01
تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۹
شماره: ۸۹/م/۰۱۴۵۲

تاریخ دریافت نمونه: ۸۹/۰۹/۲۸
تاریخ انجام آزمون: ۸۹/۰۹/۲۹
تاریخ تایید آزمون: ۸۹/۰۹/۲۹

درخواست کننده (مشتري):
شماره درخواست:
تاریخ درخواست:

شرکت شاهین مفصل
-
۸۹/۰۹/۲۸
-

ردیف Item	نام قطعه Specimen ID	جنس قطعه Specimen type	نمونه سازی Sample Preparation	نیرو (N)	محل پارگی Fracture place
1	SPLIC لینکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	50700.0	هادی
2	SPLIC لینکس	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	40800.0	هادی
3	SPLIC هائنا با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	41800.0	هادی
4	SPLIC فوکس با مغزی فولادی	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	8100.0	هادی
5	SPLIC هائنا	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	36700.0	هادی
6	SPLIC مینک	آلومینیوم	No <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	9200.0	از داخل پرچ بیرون آمد.

واحد خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون		توضیحات:
Laboratory & Calibration Services Department		
تصویب	تائید	
تاریخ: ۸۹/۰۹/۲۹		Standard: ۱- نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. ۲- نمونه های مورد آزمون حداکثر بمدت ۲۰ روز نگهداری می شود. (ز/ک)

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روبروی مجتمع اداری غدیر - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پلاک ۱۷۱
تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ داخلی (۱۵۱) - تلفکس: ۰۳۱۱ - ۲۶۸۳۸۰۹
Rezaei_1950@yahoo.com