

گزارش آزمون کشش  
Tension Test Report





کد فرم: FMT:RPEC/T01  
تاریخ: ۸۹/۱۰/۰۲  
شماره: ۸۹/م/۰۱۴۶۴  
پیوست: -

تاریخ دریافت نمونه: ۸۹/۰۹/۳۰  
تاریخ انجام آزمون: ۸۹/۱۰/۰۱  
تاریخ تایید آزمون: ۸۹/۱۰/۰۱

درخواست کننده (مشتري): شرکت شاهین مفصل  
شماره درخواست: ۸۹-۱۴۲  
تاریخ درخواست: ۸۹/۰۹/۳۰  
نام پروژه: -

استاندارد مرجع آزمون: ASTM A370

ردیف Item	نام قطعه Specimen ID	شماره/کد قطعه Specimen Code	جنس قطعه Specimen type	نمونه سازي Sample Preparation	تنش تسلیم YS(N/mm <sup>2</sup> )	استحکام کششی UTS (N/mm <sup>2</sup> )	درصد ازدیاد طول Elongation(%)
1	SPLIC	70	مس	No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/>	313.0	346.0	18.5
2	SPLIC	50	مس	No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/>	296.0	319.0	18.5
3	SPLIC	35	مس	No <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/>	295.0	323.0	17.0

واحد خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون Laboratory & Calibration Services Department	توضیحات:
تایید:  تصویب: 	Standard:
تاریخ: ۸۹/۱۰/۰۲	۱- نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است. ۲- نمونه های مورد آزمون حداکثر بمدت ۲۰ روز نگهداری می شود. (ز/ک)

اصفهان، خیابان بزرگمهر - خیابان ۲۲ بهمن - روبروی مجتمع اداری غدیر - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - پلاک ۱۷۱  
تلفن: ۰۳۱۱ ۲۶۵۸۳۱۱ داخلی (۱۵۱) - تلفکس: ۰۳۱۱ - ۲۶۸۳۸۰۹  
Rezaei 1950@yahoo.com